

RÉPAR'TOUT

Enduit de réparation intérieur/extérieur

- ENRICHI EN RÉSINES
- MICROFIBRÉ
- TRÈS BONNE GLISSE
- BONNE ADHÉRENCE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
- CHARGE JUSQU'À 40 MM EN UNE PASSE
- TRÈS BONNE DURETÉ



DESCRIPTION

- Usage intérieur et extérieur.
- Enduit blanc en poudre.
- À base de plâtre, de ciment blanc et de charges minérales.
- Travaux neuf ou de rénovation.

DOMAINES D'UTILISATION

- Comblement et réparation des trous.
- Rebouchage et traitement des fissures.
- Rebouchage des saignées (gainnes annelées, passage de câbles...).
- Rénovation et réparation, finitions de balcons, appuis de fenêtres, corniches abimées.
- Sans coffrage.

PRÉPARATION DES FONDS ET TYPES DE SUPPORTS

Conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur, le support doit être dur, dépoussiéré, sec, sain et cohésif. Le support sera préparé conformément aux DTU 59.1 (travaux

de peinture des bâtiments) et DTU 59.4 (mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux).

L'enduit peut s'appliquer sur du plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, brique, parpaing, ciment, pierre, mortier de chaux, ancien fond peint et enduit (à dépolir au préalable afin d'améliorer l'adhérence de l'enduit).

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits et peintures.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit en poudre (consistance de pâte après introduction d'eau) à base de charge de carbonates de calcium, de ciment et de résines.
- Caractérisation : Famille III – 3 (NF T 30-608).
- Taux de gâchage : 450 à 550 ml d'eau pour 1 kg de poudre.
- Durée d'utilisation : 30 à 40 min.
- Épaisseur d'application : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est bien sec.
- Recouvrement : 24 à 72 h en moyenne (après séchage complet) selon l'épaisseur.
- Couleur : blanc.
- Dureté shore C : 85 shore.
- Adhérence enduit/support (carreaux de plâtre) : > 1 Mpa.
- Consommation : 1 kg de poudre comble environ 1 l.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Température d'utilisation : +5 °C à +30 °C.
- Préparation de l'enduit : versez la poudre dans l'eau (augette, auge...) puis mélanger afin d'obtenir une pâte sans grumeaux, à la consistance souhaitée.
- Matériel de mise en œuvre : couteaux à enduire, couteaux de peintre, lames à enduire et platoirs.
- Après séchage, l'enduit se ponce à l'abrasif P120, en veillant à ne pas former des grosses aspérités sur le support (sinon égrenage au riflard).
- Nettoyage des outils : à l'eau, immédiatement après utilisation, ou en grattant après séchage.
- Conservation de l'enduit : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser dans une pièce dont le taux d'hygrométrie est supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas rebattre la pâte lorsque celle-ci commence à durcir.
- Ne pas mélanger la poudre avec d'autres marques ou d'autres types de produits.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- NFP 74-204.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS (fiche de sécurité) disponible sur coachpersodeco.fr
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société MGF.
- Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

MISE À JOUR FICHE TECHNIQUE

- Août 2025